

Аккредитованная строительная лаборатория
ООО "Управляющая компания "Строительные лаборатории"
Свидетельство об аккредитации № РОСС.RU.04УЦ00/002.ЛАБ/015 выдано 14 марта 2018 г.
352700, РФ, Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Пионерская, д. 152
e-mail: ooouksl@mail.ru; Тел: 8(938)5200075



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель СЛ
ООО "УК" Строительные
лаборатории"
С.Н. Кудряшов

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 20/18-2 от 15.10.2018 г.

1. Основание для проведения испытаний (Заказчик): _____ договор № 20/18 от 22.08.2018 г.
с ООО "Арматура-Юг". _____ Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Шевцова В.М. д. 1, кор. 1, пом. 29
2. Юридический адрес Заказчика: 350073 _____
3. Дата изготовления образцов: 30.08.2018 г. _____
4. Дата проведения испытаний: 15.10.2018 г. _____
5. Производитель продукции: ООО "Арматура- ЮГ" _____
6. Сведения о материале: образцы стеклопластиковой арматуры(АСК) D 9 мм по ГОСТ 31938-2012, предоставленные заказчиком. _____
7. Регистрация ИЛ: заявка № 128 _____
8. Цель испытаний: испытание стеклопластиковой арматуры на соответствие ГОСТ 31938-2012
Определение прочности сцепления с бетоном _____
9. Методики испытаний: ГОСТ 31938-2012 "Арматура полимерная композитная для армирования железобетонных конструкций. Общие технические условия" _____
10. Оборудование и средства измерений: Разрывная машина МР-500, зав. № 543, свидетельство о поверке № 0148-18 действительно до 06.08.2019 г.; весы электронные ЕК 6100i, зав. № 1898428, свидетельство о поверке № 09-01-20522 до 07.12.2018 г.; штангенциркуль типа ЩЦ-I-150, зав. № 61220849, знак поверки до 18.01.2019 г. _____
11. Результаты испытаний приведены: _____ в приложении № 1 (лист 2, лист 3)

Заключение: Прочность сцепления с бетоном испытанных образцов стеклопластиковой арматуры соответствуют требованиям таб. 3 ГОСТ 31938-2012

*Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.
Перепечатка протокола без письменного разрешения ИЛ запрещается.*

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Дата поступления в ИЛ	Сведения об образцах		Дата испытания	Измеряемый показатель (ИП), ед. измерения	Требования к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний	Примечание
	Маркировка заказчика	Маркировка ИЛ			Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение			
30.08.2018	образцы стеклопластиковой арматуры(АСК) ГОСТ 31938-2012	АСК-128-1 АСК-128-2 АСК-128-3	15.10.2018	Предел прочности сцепления с бетоном, МПа	ГОСТ 31938-2012 таб. №3	не менее 12	ГОСТ 31938-2012 приложение Д	12,4 15,6 15,2	соответствует ГОСТ 31938-2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Исполнитель: инженер-лаборант _____ Шуть С.И.

003012

